



Produto



Composição Básica



Indicação de Uso



Diluição



Aplicação



Demãos



Rendimento



Secagem

TINTA ECONÔMICA CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1
e ABNT NBR 15079

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados e microbicidas não metálicos.

Para ambientes com baixo nível de abrasão e umidade, oferece fino acabamento no entanto, deve ser utilizada somente nas áreas **internas**.

Rolo ou Pincel diluir com até 10% de água limpa. Pistola até 15%.

Rolo, Pincel ou Pistola..

2 a 3
Demãos *

Até **60** m²
acabados

Ao toque: 1 hora;
Entre demãos: 3 horas;
Final: 6 horas.

TINTA STANDARD CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.2
e ABNT NBR 15079

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados e microbicidas não metálicos.

Para pintura de superfícies **internas** e **externas**, como reboco, massa acrílica, massa corrida, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e repintura.

Rolo ou Pincel diluir com até 15% de água limpa. Pistola até 20%.

Rolo, Pincel ou Pistola.

2 a 3
Demãos *

Até **75** m²
acabados

Ao toque: 1 hora;
Entre demãos: 3 horas;
Final: 6 horas.

TINTA PREMIUM CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.3
e ABNT NBR 15079

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados e microbicidas não metálicos.

Para pintura de superfícies **externas** e **internas** de alvenaria em geral. Oferece alta performance, garantindo excelente cobertura e acabamento perfeito por mais tempo.

Rolo ou Pincel diluir com até 20% de água limpa. Pistola até 30%.

Rolo, Pincel ou Pistola.

2 a 3
Demãos *

Até **90** m²
acabados

Ao toque: 1 hora;
Entre demãos: 3 horas;
Final: 6 horas.

TINTA PISO CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.14
e ABNT NBR 15079

Água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados e microbicidas não metálicos.

Para superfícies **externas** e **internas** como acabamento em galpões, indústrias de alimentos, garagens, quadras poli esportivas, piscinas, estabelecimentos comerciais e outros.

Diluir com até 10% de água limpa.

Rolo de lã de pelo baixo, Pincel, Pistola ou Trincha.

2 a 3
Demãos *

Até **90** m²
acabados

Ao toque: 2 horas;
Entre demãos: 4 horas;
Final: 72 horas.

TINTA GESSO CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.13
e ABNT NBR 15079

Água, resina acrílica modificada, pigmentos e cargas inertes, surfactantes coalescente, espessante, microbicidas não metálicos, outros aditivos especiais.

É um produto que foi desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso isentando uso de fundo preparador, evitando amarelamento no acabamento final.

Diluir com até 10% de água limpa.

Rolo de lã de pelos médios, Pincel, ou Trincha.

1 a 2
Demãos *

Até **85** m²
acabados

Ao toque: 2 horas;
Entre demãos: 4 horas;
Final: 12 horas.

BORRACHA LÍQUIDA CONSTRUMIX
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16
e ABNT NBR 15079

Água, polímero acrílico modificado, cargas minerais inertes, bactericida e fungicidas não metálicos, espessantes, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos e aditivos.

Para cobrir microfissuras e dar mais proteção contra infiltrações, umidade, mofo, desgastes em telhados, calhas, lajes, paredes, fachadas. Dispensa tinta acabamento.

Produto pronto para uso. **1ª demão** diluir com até 20% de água limpa.

Rolo de lã, Pincel, Pistola ou Trincha.

2 a 3
Demãos *

Até **45** m²
acabados

Ao toque: 2 horas;
Entre demãos: 4 horas;
Final: 72 horas.

* O número de demãos/rendimento pode variar de acordo com a superfície e/ou modo de aplicação.

APLICAÇÃO: Condições Climáticas: Aplicar somente com umidade relativa do ar abaixo de 75% e temperatura de até 36°C.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Norma ABNT - NBR 13.245

A superfície a ser pintada, deve estar completamente preparada, perfeitamente limpa e seca, com textura uniforme sem caroços, poeira, umidade, partículas soltas ou qualquer outra sujidade. Observe as recomendações a seguir:

SUPERFÍCIE

RECOMENDAÇÕES

REBOCO NOVO

Aguardar cura mínima de 28 dias e aplicar 1 demão Selador Acrílico Pigmentado para exteriores e interiores, para selar e uniformizar absorção da superfície, promovendo a ancoragem.

REBOCO FRACO

Aplicar 1 demão Fundo Preparador, para selar e uniformizar a absorção da superfície, promovendo a ancoragem.

GESSO E FIBROCIMENTO

Aplicar 1 demão Gesso para selar e uniformizar a absorção da superfície, promovendo a ancoragem e eliminando a incompatibilidade.

CONCRETO NOVO

Aguardar a cura mínima de 28 dias e aplicar 1 demão Fundo Preparador, para selar e uniformizar a absorção da superfície, promovendo a ancoragem.

CAIADA E DESCASCADA

Raspar e escovar rigorosamente eliminando todas as partículas soltas e aplicar 1 demão de Fundo Preparador, para selar e uniformizar a absorção da superfície, promovendo a ancoragem e eliminando a incompatibilidade.

OLEOSIDADES

Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar, aguardar secagem e iniciar o processo de preparação da superfície.

Lavar com uma solução de água e água sanitária, na proporção de 1:1, enxaguar para eliminar a acidez da água sanitária, aguardar secagem e iniciar o processo de preparação da superfície.

Classificação - GHS

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102 - Mantenha fora do alcance de crianças.

P103 - Leia o rotulo antes de utilizar o produto.

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ocular/proteção facial.

P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundante.

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

A **FDS** do Produto pode ser obtida por meio de: contato com a **Construmix**: (85)99251-1384 ou pelo site www.construmixindustria.com.br.



T I N T A S
CONSTRUMIX

CONSTRUMIX IND. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

* O número de demãos/rendimento pode variar de acordo com a superfície e/ou modo de aplicação.

SEGURANÇA - SAÚDE - MEIO AMBIENTE - ABNT NBR-14725

1 - Manter a embalagem fechada e longe do alcance de crianças.

2 - Embalagem não reutilizável.

3 - Armazenagem em local coberto e ventilado, temperatura de 5 a 30°C.

4 - Preparação, aplicação e secagem somente em ambientes abertos e ventilados.

5 - Utilizar óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

6 - Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afastar-se do local. Em caso de ingestão, não provocar vômito, procure um médico levando a embalagem ou entre em contato com o **CEATOX** - Centro de Assistência Toxicológica - telefone 08000148110.

7 - Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produtos, é classificada segundo a ABNT NBR 10004 como "RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE", devendo ser destinada a reciclagem conforme o tipo de embalagem.

8 - Para maiores informações consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança).

Rua Cristóvão de Melo, 505 -

Bairro Cidade Nova CEP: 61.930-365-

Maracanaú - Ceará - CNPJ: 45.676.953/0001-02

E-mail: comercial@construmixindustria.com.br

QUÍMICOS RESPONSÁVEIS: Antônia Aurilene Araújo Duarte

CRQ 10300-194 - 10ª Região e

Gardeni Oliveira da Silva CRQ 10400-121 - 10ª Região.- INDÚSTRIA BRASILEIRA

ATENÇÃO

